www.permalex.be
Route de Wallonie, 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32.65.60.00.18

Fiche Produit / productfiche

Mortier Polymère

	Naturel/ Natuurlijk	Gris pierre / Steengrijs	Basalte/ Basalt
Ref	31006	31007	31008
Ean	4 041096 000815	4 041096 000822	4 041096 000839
Conditionnement / Verpakking	Seau de 25kg /Emmer van 25 kg		
Palette/Palet	Europe 80*120		
Qté/palette	64		

Mortier Polymère Permalex est un mortier de jointoiement monocomposant, prêt à l'emploi, destiné aux pavés et dalles extérieurs. Il durcit au contact de l'air et est conditionné sous vide afin de préserver ses propriétés.
Facile à appliquer et hautement perméable à l'eau, il convient aux terrasses, allées, trottoirs et zones résidentielles soumises à un trafic léger occasionnel, sur un support stable et drainant.
Compatible avec la plupart des pierres naturelles, dalles en béton, carreaux céramiques et klinkers, il présente une densité de **1,54 kg/dm³ après durcissement** et une perméabilité à l'eau de **3,91 × 10⁻³ m/s**, correspondant à environ **12 l/min/m² pour une proportion de joints de 10 %**.

Permalex Polymeermortel is een gebruiksklare, ééncomponent voegmortel voor bestrating en buitentegels. De mortel hardt uit door contact met lucht en wordt vacuüm verpakt om zijn eigenschappen te behouden.
Dankzij de eenvoudige verwerking en hoge waterdoorlatendheid is het product geschikt voor terrassen, opritten, voetpaden en zones met occasioneel licht verkeer, op een stabiele en waterdoorlatende ondergrond.
De mortel is geschikt voor de meeste natuursteensoorten, betontegels, keramische tegels en klinkers. Na uitharding heeft hij een dichtheid van **1,54 kg/dm³** en een waterdoorlaatbaarheid van **3,91 × 10⁻³ m/s**, wat overeenkomt met ongeveer **12 l/min/m² bij een voegaandeel van 10 %**.

CARACTÉRISTIQUES / KENMERKEN

Mortier monocomposant prêt à l'emploi	Gebruiksklare ééncomponentmortel
Durcissement au contact de l'air	Uitharding door contact met lucht
Conditionnement sous vide	Vacuümverpakt
Largeur des joints : dès 5 mm	Voegbreedte: vanaf 5 mm
Profondeur des joints : dès 30 mm	Voegdiepte: vanaf 30 mm
Densité du mortier durci : 1,54 kg/dm³	Dichtheid van de uitgeharde mortel: 1,54 kg/dm³
Perméabilité à l'eau : 3,91 × 10^{-3} m/s	Waterdoorlaatbaarheid: 3,91 × 10^{-3} m/s
Débit d'infiltration : env. 12 l/min/m² (10 % de joints)	Infiltratiedebiet: ca. 12 l/min/m² (10 % voegaandeel)
Haute perméabilité à l'eau	Hoge waterdoorlatendheid
Résistant au gel et aux sels de déneigement	Vorst- en strooizoutbestendig
Convient aux pierres naturelles et aux carreaux céramiques	Geschikt voor natuursteen en keramische tegels
Application possible sous une pluie fine	Verwerkbaar bij lichte motregen
Adapté au trafic léger jusqu'à 3 tonnes	Geschikt voor licht verkeer tot 3 ton